

MEMBRANE LIQUIDE SINTETICHE



Vodicolor Extra

***Membrana liquida,
acrilica,
impermeabilizzante,
elastica, colorata,
base acqua***



CARATTERISTICHE

VODICOLOR EXTRA è una membrana liquida impermeabilizzante, elastica, colorata, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, il cui film essiccato è caratterizzato da una notevole elasticità ed un elevato potere impermeabile. Il prodotto è disponibile anche nella versione fibrata (VODICOLOR EXTRA-F).

CAMPI DI APPLICAZIONE

La particolare formulazione di **VODICOLOR EXTRA** gli consente un ottimo potere coprente ed un'ottima adesione su supporti di cemento, intonaci, su coperture bituminose di qualunque genere, su lastroni in fibrocemento, etc.

Viene altresì utilizzato come protettivo ancorante sulle superfici di membrane ardesiate, ormai invecchiate, allo scopo di prevenire ulteriori distacchi delle scaglie di ardesia e per ripristinare una colorazione uniforme.

L'ottima qualità delle resine elastomeriche, additivi e pigmenti impiegati nella formulazione ne garantiscono un'eccellente impermeabilità all'acqua ed una buona permeabilità al vapore. Il film essiccato è elastico e flessibile in grado di assecondare eventuali "movimenti" del supporto ove applicato.

VODICOLOR EXTRA offre un'ottima resistenza alle piogge acide, alle atmosfere aggressive ed ai raggi ultravioletti.

La pedonabilità del film essiccato è buona e può essere migliorata interponendo, fra una mano e l'altra di **VODICOLOR EXTRA**, un'armatura di "tessuto-non-tessuto" facilmente impregnabile (VODITES 60 gr./mq.), avendo cura di sovrapporre i teli per almeno 5/7 cm circa.

MODALITÀ D'USO

Pulire accuratamente i supporti eliminando polvere e parti friabili. Eventuali grosse fessurazioni dei supporti cementizi dovranno essere regolarizzate con malte e boiacche adesive additivate con VODILATEX (aggrappante liquido per calcestruzzi e malte). In questo caso si dovrà attendere la completa essiccazione dei ripristini eseguiti.

È sempre preferibile applicare una mano di fondo realizzata utilizzando il prodotto VODITOP PRIMER (primer filmante, trasparente, base acqua) con un consumo di Kg. 0,250-0,300/mq circa.

Ad essiccazione avvenuta (circa 24 ore a 20°C) si potrà applicare **VODICOLOR EXTRA** tal quale.

Le applicazioni possono essere eseguite a pennello, rullo, spazzolone o con pompa airless. Il consumo varia da Kg. 0,800 a kg 2/mq in due passaggi o in funzione della grammatura del T.N.T. utilizzato.

SPECIFICHE TECNICHE

Colore:	bianco, rosso, verde, grigio
Peso specifico:	1,350 Kg/ dm ³
Diluizione:	acqua pulita
Residuo secco:	68%
Allungamento a rottura:	circa 600%
Resistenza a trazione:	prodotto fibrato: 150% senso longitudinale: 16 daN/cm ² senso trasversale: 18 daN/cm ²
Flessibilità a freddo:	- 10°C
Impermeabilità:	totale
Consumo:	da 0,800 a 2 Kg./mq in più passaggi
Confezioni:	Kg. 1; Kg. 5; Kg. 10; Kg. 20
Stoccabilità:	12 mesi negli imballi originali

AVVERTENZE

Si ricordi di non applicare **VODICOLOR EXTRA** con condizioni atmosferiche avverse, in imminenza di pioggia, nebbia, ad una temperatura inferiore a +5°C e su supporti umidi. Le condizioni ottimali di posa devono essere garantite per almeno 24 dall'applicazione.

Per l'impermeabilizzazione di massetti cementizi è sempre consigliato l'utilizzo di VODITES (tessuto-non-tessuto elastico da gr. 60/mq) interposto tra i due strati di **VODICOLOR EXTRA**, avendo cura di sovrapporre i teli per almeno 5/7 cm circa.

È necessario prevedere idonee pendenze dei massetti a pendio, onde evitare ristagni d'acqua al di sopra del film impermeabile realizzato con **VODICOLOR EXTRA**. Prevedere sempre un elemento di raccordo (guscia) tra il piano orizzontale e quello verticale da trattare.

VODICOLOR EXTRA non è applicabile su supporti che contengono calce idrata o gesso. Conservare le confezioni negli imballi originali in luogo chiuso. La confezione teme il gelo.

INCAPSULAMENTO AMIANTO

Prodotto certificato per l'incapsulamento di manufatti contenenti amianto.
Consultare lo specifico dépliant tecnico.

Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dall'uso improprio del prodotto o dalla posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica.

Data ultimo aggiornamento: **01/08/2023**.

Questa scheda tecnica sostituisce le precedenti.

Le istruzioni ed i dettagli contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze. Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi all'Ufficio Tecnico.