MEMBRANE LIQUIDE BITUMINOSE

Vodipren 100

Membrana liquida impermeabilizzante, elastomero bituminosa, base solvente

POLYMERBIT by VODICHEM ITALIA

CARATTERISTICHE

VODIPREN 100 è una soluzione nera densa ottenuta miscelando bitumi selezionati, speciali resine sintetiche, cariche minerali, additivi e solventi. L'aggiunta di particolari additivi permette l'applicazione di **VODIPREN 100** anche su superfici moderatamente umide ed a temperature sotto 0°C (consultare preventivamente l'Ufficio Tecnico).
La membrana impermeabile realizzata con **VODIPREN 100** essiccando sarà caratterizzata da un'elevata resistenza alle alte e basse temperature, da un'ottima adesione al supporto e da una notevolissima elasticità (800%).

CAMPI DI APPLICAZIONE

VODIPREN 100 può essere applicato su qualunque tipo di supporto, anche se umido, in grado di tollerare contatti con solventi: muri contro terra umidi, per la riparazione di canali di gronda in cemento o metallici, per l'impermeabilizzazione di piccole e grandi strutture, per interventi di ripristino su membrane bituminose ammalorate anche con applicazioni a temperature molto basse, per interventi di incapsulamento dell'amianto, etc.

MODALITÀ D'USO

Agitare il prodotto prima dell'uso. Applicare **VODIPREN 100** con pennello, rullo, spazzolone o spatola liscia. Il consumo è in relazione alla rugosità del supporto e può variare da 1 a 3 Kg./mq (in due passaggi). E' sempre opportuno armare il prodotto utilizzando un T.N.T. da 60 gr./mq., impregnato nella prima mano (VODITES), sovrapponendo i teli per almeno 5/7 cm circa.

VODIPREN 100 può essere applicato anche con airless pneumatica utilizzando un ugello 31/60 ad una pressione di 240 bar diluendo il prodotto con il 10-15% di diluente comune. Pulire gli attrezzi di applicazione con gasolio o solventi usuali.

SPECIFICHE TECNICHE

Colore:	nero
Stabilità di forma a caldo:	stabile a 70 °C
Peso specifico:	1,150 x dm3
Residuo secco:	70%
Diluizione:	diluente sintetico
Tempo di essiccazione:	in superficie: circa 60 minuti a 20 °C in profondità: circa 36 ore a 20 °C
Flessibilità a freddo:	a - 25°C resiste
Impermeabilità all'acqua:	a 60KPa resiste
Allungamento a rottura:	circa 800%
Consumo:	1 ± 3 Kg./mq. in più passaggi
Confezioni:	Kg. 1; Kg. 5; Kg. 10; Kg. 20
Stoccabilita:	12 mesi negli imballi originali

POLYMERBIT by VODICHEM ITALIA

AVVERTENZE

VODIPREN 100 è infiammabile, nocivo per inalazione, non applicare il prodotto in ambienti poco ventilati. Conservare il prodotto lontano da fonti di calore.
Contenuto e qualità dei solventi a norma di legge. Per assicurarsi la duratura qualità prestazionale del prodotto finito, si raccomanda di proteggere il film essiccato di **VODIPREN 100** con vernici alluminose (VODIRALL ECO o VODIMETAL) o con un rivestimento colorato elastico (POLYMERCOLOR H.A.P. o VODICOLOR ECOPUR).

VODIPREN 100 è fornibile anche fibrorinforzato (VODIPREN 100-F).

Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dall'uso improprio del prodotto o dalla posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica.

Data ultimo aggiornamento: **01/08/2023**.
Questa scheda tecnica sostituisce le precedenti.

Le istruzioni ed i dettagli contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze. Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi all'Ufficio Tecnico.