

PRODOTTI COMPLEMENTARI



Vodilatex

***Aggrappante
liquido
per calcestruzzi e malte***

CARATTERISTICHE

VODILATEX è una dispersione adesiva di lattice sintetico bianco le cui particelle all'evaporazione dell'acqua si coagulano migliorando sensibilmente le caratteristiche fisico-chimiche delle malte e dei calcestruzzi conferendo ad essi un maggior potere legante, incrementando notevolmente la resistenza alla compressione, alla flessione, l'impermeabilità e consentendo un'ottima resistenza agli sbalzi termici e agli agenti chimici.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Riprese di getto in genere, intonaci sottili, rappezzi di pavimenti, incollaggio di manufatti, etc.

MODALITÀ D'USO

- 1.Preliminarmente è sempre opportuno pulire accuratamente le superfici da trattare asportando parti friabili e polverino;
- 2.Bagnare le superfici evitando ristagni d'acqua;
- 3.Impregnare le superfici precedentemente bagnate con una soluzione formata da 1 parte di **VODILATEX** + 1 parte di cemento;
- 4.Immediatamente dopo la stesura della boiaccia si applica l'impasto cementizio seguendo le istruzioni sugli impasti modificati.

IMPASTI CEMENTIZI MODIFICATI

Tipo	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sabbia	200	150	300	300	300	300	300	300	400
Ghiaia	250								
Cemento	100	50	50	100	100	100	100	100	100
VODILATEX	30	16	16	50	40	42	35	25	75
Acqua	20			15	20	10	25	35	

- 1.Confezionamento di calcestruzzo ad alta resistenza alla compressione ed alla flessione;
- 2.Strato a finire dell'intonaco; usare sabbia fine e cemento bianco;
- 3.Intonaco altamente adesivo con uno strato minimo di 1 cm;
- 4.Malta per pavimenti ed intonaci resistenti all'azione prolungata dei solventi;
- 5.Malta per intonaci ove sia richiesto un forte legame e resistenza di solventi;
- 6.Malta per strato a finire di pavimenti in calcestruzzo;
- 7.Malta per rafforzamenti di pavimenti resistenti agli acidi diluiti;
- 8.Malta adesiva per sottofondi, riprese di getti, etc;
- 9.Malta altamente adesiva per l'incollaggio di lastre di polistirolo (rivestimenti a cappotto).

Confezioni: Lt. 1 - 5 - 10 - 18 **Stoccabilità:** 12 mesi negli imballi originali. **Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dall'uso improprio del prodotto o dalla posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica.**

Data ultimo aggiornamento: **02/03/2022**. Questa scheda tecnica sostituisce le precedenti. Le istruzioni ed i dettagli contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze. Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi all'Ufficio Tecnico.