

PROTETTIVI TRASPARENTI



Vodiresin Ecofinish

***Protettivo alifatico,
filmante, base acqua,
pedonabile,
trasparente, plastico,
per i sistemi
poliuretanic aromatici***



CARATTERISTICHE

VODIRESIN ECOFINISH è una particolare resina poliuretanic, alifatic, trasparente, base acqua, modificata con plastificanti ed additivi che ne favoriscono una rapida essiccazione.

CAMPI DI APPLICAZIONE

VODIRESIN ECOFINISH è stato formulato per poter essere utilizzato come protettivo filmante, pedonabile, trasparente, plastico, per i sistemi poliuretanic aromatici. Il film del **VODIRESIN ECOFINISH** non ingiallisce nel tempo. **VODIRESIN ECOFINISH** viene impiegato come strato a finire per sistemi impermeabilizzanti ove vengono utilizzati prodotti quale VODICOLOR PUR (membrana liquida, monocomponente, poliuretanic, igroindurente, elastica, colorata, base solvente) o POLYMEX 1K-C (membrana liquida, monocomponente, poliuretanic, igroindurente, elastica, colorata, base solvente) in qualità di prodotto schermante per i raggi U.V. o per rendere ancor più pedonabile la superficie.

MODALITÀ D'USO

Il prodotto **VODIRESIN ECOFINISH** è pronto all'uso. Prima di intervenire sulla superficie da trattare è opportuno passare su di essa un panno antistatico dopo aver provveduto ad un'accurata pulizia, quindi si procederà immediatamente all'applicazione di **VODIRESIN ECOFINISH** con rullo a pelo corto o pompa airless, con un consumo di Kg. 0,250 - 0,300/mq circa. Se applicato in un unico passaggio, non eccedere nel consumo consigliato di prodotto e porre particolare attenzione nella sua stesura affinché ogni parte della copertura venga trattata uniformemente. **VODIRESIN ECOFINISH** sarà pedonabile dopo 24 ore dall'applicazione ad una temperatura di 20°C. A temperature più basse i tempi di essiccazione vengono allungati. La pulizia degli attrezzi di stesura potrà essere effettuata con acqua pulita.

SPECIFICHE TECNICHE

Colore: Colore film essiccato: Residuo secco: Peso specifico: Tempo di essiccazione: Pedonabilità: Reticolazione completa: Infiammabilità: Consumo: Confezioni: Stoccabilità:	bianco lattiginoso trasparente 50% circa 1,02 Kg./dm ³ 6 ore al tatto (a 20 °C) 24 ore (a 20 °C) 10 giorni non infiammabile da 0,250 a 0,300 Lt/mq Lt. 5; Lt. 18 12 mesi negli imballi originali
---	---

AVVERTENZE

Le superfici trattate con **VODIRESIN ECOFINISH**, in caso di pioggia, possono essere scivolose. Per ovviare a questo inconveniente, sarà opportuno spargere a spaglio, sul prodotto fresco, della sabbia molto fine. Non sovrapporre sul film essiccato alcun oggetto (sedie, tavoli, vasi) prima della sua completa reticolazione (10 giorni).

Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dall'uso improprio del prodotto o dalla posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica.