

PRIMER BITUMINOSI



Vodiprimer SH

***Primer bituminoso,
base solvente esausto***

CARATTERISTICHE

VODIPRIMER SH è una soluzione bituminosa di colore marrone scuro a base di solvente esausto. Il prodotto è altamente coprente ed adesivo ed è caratterizzato da una rapida essiccazione. Il suo contenuto di bitumi e la media viscosità consentono un'agevole imprimitura ed un'azione consolidante delle superfici da trattare.

CAMPI DI APPLICAZIONE

VODIPRIMER SH viene generalmente utilizzato come appretto per la posa in opera di guaine bituminose prefabbricate, per i nostri sistemi impermeabilizzanti bituminosi e per la protezione delle strutture metalliche o lignee.

MODALITÀ D'USO

VODIPRIMER SH è pronto all'uso. Rimuovere dalle superfici da trattare eventuali parti friabili ed inaderenti. **VODIPRIMER SH** è applicabile a rullo, spazzolone, pennello o a spruzzo. Agitare il prodotto prima dell'uso. Il consumo può variare in funzione del grado di assorbimento del supporto. Il film realizzato assumerà colore nero lucido.

SPECIFICHE TECNICHE

Colore film essiccato:	nero
Peso specifico:	1,200 Kg./dm ³ +/- 3%
Contenuto di bitume:	45% +/- 3%
Essiccazione:	a 20 °C: circa 2h
Punto di infiammabilità:	NON INFIAMMABILE
Consumo:	da 0,150 a 0,300 Kg/mq
Confezioni:	Kg. 5; Kg. 10; Kg. 20
Stoccabilità:	12 mesi negli imballi originali

AVVERTENZE

VODIPRIMER SH NON contiene solventi infiammabili, tossici per inalazione ed ingestione. Conservare i recipienti chiusi al riparo da ogni fonte di calore, umidità o in luogo ben ventilato.

Applicare il prodotto solo all'esterno, in ambienti molto ventilati e su supporti asciutti. Evitare il contatto con la pelle o con gli occhi. Non respirare i vapori. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature.

Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dall'uso improprio del prodotto o dalla posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica.

Data ultimo aggiornamento: **01/08/2023**. Questa scheda tecnica sostituisce le precedenti. Le istruzioni ed i dettagli contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze. Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi all'Ufficio Tecnico.