

PRIMER BITUMINOSI



Vodiecoprimer

***Primer
bituminoso,
base acqua***



CARATTERISTICHE

Emulsione bituminosa atossica additivata con agenti evaporanti che ne favoriscono una rapida essiccazione. **VODIECOPRIMER** si presenta molto fluido, di colore marrone.

CAMPI DI APPLICAZIONE

VODIECOPRIMER viene generalmente utilizzato come sottofondo antipolvere e di adesione per la posa in opera di guaine bituminose prefabbricate, nella prefabbricazione come protettivo per superfici in calcestruzzo o legno e per i nostri sistemi impermeabilizzanti bituminosi.

VODIECOPRIMER può essere applicato anche su superfici metalliche.

MODALITÀ D'USO

Rimuovere dalle superfici da trattare eventuali parti friabili ed inaderenti. **VODIECOPRIMER** è applicabile mediante rullo in spugna, spazzolone, pennello o a spruzzo. AGITARE IL PRODOTTO prima dell'uso. E' possibile diluire il prodotto fino al 25% con acqua pulita. Il consumo di **VODIECOPRIMER** può variare in funzione del grado di assorbimento del supporto.

SPECIFICHE TECNICHE

Colore:	marrone
Colore del film essiccato:	nero
Peso specifico:	0,950 Kg./dm ³
Contenuto di bitume:	48%
Essiccazione:	a 20 °C: circa 15 minuti
Consumo:	da 0,150 a 0,300 lt/mq
Confezioni:	Lt. 5; Lt. 10; Lt. 18
Stoccabilità:	12 mesi negli imballi originali

AVVERTENZE

Agitare energicamente il prodotto prima dell'uso. La confezione teme il gelo. Se usato puro si consiglia durante l'uso di **VODIECOPRIMER** di imbevare di tanto in tanto gli attrezzi di stesura in solventi o acqua pulita riprendendo immediatamente il lavoro. Evitare le applicazioni in imminenza di pioggia, a temperature al di sotto di +5°C e su supporti umidi.

Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dall'uso improprio del prodotto o dalla posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica.

Data ultimo aggiornamento: **01/08/2023**.
Questa scheda tecnica sostituisce le precedenti.

Le istruzioni ed i dettagli contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze. Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi all'Ufficio Tecnico.