

# PRIMER BITUMINOSI



# *Vodiecoprim*

***Primer bituminoso,  
base acqua***



## CARATTERISTICHE

Emulsione bituminosa atossica additivata con agenti evaporanti che ne favoriscono una rapida essiccazione. **VODIECOPRIMER** si presenta molto fluido, di colore marrone.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

**VODIECOPRIMER** viene generalmente utilizzato come sottofondo antipolvere e di adesione per la posa in opera di guaine bituminose prefabbricate, nella prefabbricazione come protettivo per superfici in calcestruzzo o legno e per i nostri sistemi impermeabilizzanti bituminosi. **VODIECOPRIMER** può essere applicato anche su superfici metalliche.

## MODALITÀ D'USO

Rimuovere dalle superfici da trattare eventuali parti friabili ed inaderenti. **VODIECOPRIMER** è applicabile mediante rullo in spugna, spazzolone, pennello o a spruzzo. AGITARE IL PRODOTTO prima dell'uso. E' possibile diluire il prodotto fino al 25% con acqua pulita. Il consumo di **VODIECOPRIMER** può variare in funzione del grado di assorbimento del supporto.

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Colore:</b>	marrone
<b>Colore del film essiccato:</b>	nero
<b>Peso specifico:</b>	0,950 Kg./dm <sup>3</sup>
<b>Contenuto di bitume:</b>	48%
<b>Essiccazione:</b>	a 20 °C: circa 15 minuti
<b>Consumo:</b>	da 0,150 a 0,300 lt/mq
<b>Confezioni:</b>	Lt. 5; Lt. 10; Lt. 18
<b>Stoccabilità:</b>	12 mesi negli imballi originali

## AVVERTENZE

Agitare energicamente il prodotto prima dell'uso. La confezione teme il gelo. Se usato puro si consiglia durante l'uso di **VODIECOPRIMER** di imbevare di tanto in tanto gli attrezzi di stesura in solventi o acqua pulita riprendendo immediatamente il lavoro. Evitare le applicazioni in imminenza di pioggia, a temperature al di sotto di +5°C e su supporti umidi.

**Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dall'uso improprio del prodotto o dalla posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica.**

Data ultimo aggiornamento: **01/08/2023**.

Questa scheda tecnica sostituisce le precedenti.

Le istruzioni ed i dettagli contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze. Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi all'Ufficio Tecnico.

POLYMERBIT SRL si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.